



Hoja técnica del producto  
Código del producto 12018  
Edición 01012016

#### Descripción General

Es un compuesto a base de vegetales para aplicar en cimbras metálicas y madera terciado, facilita el desencofrado, no mancha el hormigón

#### Usos

- ◆ Facilita el desencofrado ya que evita la adherencia del hormigón en moldes de metal y madera terciado.

#### Ventajas

- ◆ Facilita la tarea de acabados.
- ◆ Facilita la limpieza de los moldes
- ◆ Secado rápido
- ◆ No mancha en hormigón
- ◆ Ideal para concretos arquitectónicos
- ◆ Permite una buena terminación de la superficie del hormigón, reduce la burbuja frecuente

#### Rendimiento por M<sup>2</sup>

- ◆ En encofrado de metal: 25 a 35 gramos x m<sup>2</sup>
- ◆ En encofrado de madera: 65 gramos aprox. X m<sup>2</sup>

#### Presentación formato

1. BIDON 200 litros
2. IBC/TANK 1000 litros
3. TINETA DE 20 litros

#### Almacenamiento

- ◆ Un año en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo.

# ECO<sup>®</sup>DESMOLD

Aditivo desmoldante encofrado metal y madera terciado



Hoja técnica del producto  
Código del producto 12018  
Edición 01012016

# ECO<sup>®</sup>DESMOLD

Aditivo desmoldante encofrado metal y madera terciado

## Medidas de Seguridad

- ◆ Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias protéjase utilice guantes anteojos de seguridad.
- ◆ En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.
- ◆ No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización del producto.
- ◆ Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos y nuestra experiencia.
- ◆ No pudiendo controlar las condiciones y aplicación. AdiMIX no se responsabiliza por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el mal uso del producto
- ◆ Para el transporte debe tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto químico.
- ◆ Aconsejamos al usuario consultar Hoja de seguridad y/o consultar al Departamento técnico AdiMIX

## Aplicación y Consumo

- ◆ Para encofrado de metal, viene listo para ser aplicado, usando brocha, rodillo o aspersor
- ◆ Para encofrados de madera terciados, se puede diluir en agua 1:4 (1 parte de Desmold<sup>®</sup>100 y 4 de agua). Mezclar y agitar hasta obtener un aspecto homogéneo y lechoso.
- ◆ Si requiere diluir a mayor dosis de agua, se debe consultar al fabricante.

## Condiciones

- ◆ Se debe tener en cuenta las temperaturas ambientes para un buen desempeño del aditivo en estado almacén
- ◆ Producto terminado de uso exclusivo para encofrados de metal y madera terciado



La información aquí contenida se suministra de buena fe y es correcta a lo mejor de nuestro conocimiento. Información y sugerencias se hacen sin garantía de resultados. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y el usuario asume el riesgo y la responsabilidad en relación con ello. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento técnico están fuera de nuestro control y, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. No sugerimos violación de alguna patente existente o dar permiso para practicar cualquier invención patentada sin una licencia.